

広告用

承認番号No.21-0020
有効期限2023年5月10日

No. OS-20-061014

試験報告書


依頼者 Globic Japan 株式会社 殿
品名 不織布マスク(D.masque) 1点
試験項目 微粒子捕集効率 (PFE)

2021年1月28日 付で当所に提出
された試料の試験結果は下記のとおりです。

2021年2月10日

カケン

〒550-0002 大阪市西区江戸堀2丁目5番19号
一般財団法人 **カケンテストセンター**
大阪事業所 資材ラボ



記

試験項目	試験結果	
微粒子捕集効率 PFE(%)	1	99.7
	2	99.6
	3	99.7
	4	99.6
	5	99.8
	平均値	99.7

試験方法

ASTM F 2299

ただし、粒子の中和を行わない

試験条件

試験面積 : 49.0cm²

試験流量 : 28.3L/min

粒子径 : 0.1 μm (0.100 ± 0.004 μm)

粒子の種類 : NANOSPHERE SIZE STANDARDS 3100A (Thermo Fisher Scientific社製)
真球状ポリスチレン系標準粒子

試料



以上